

# Starsil™ EMUL 365

## 有机硅乳液

概述	Starsil™ EMUL 365 是一种非离子特性的水乳液，固含量为约 65%，属于通用型产品。
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 纺织平滑剂；</li> <li>• 轮转胶版印刷的润滑剂；</li> <li>• 工业橡胶、轮胎、塑料和铸造材料的脱模剂；</li> <li>• 工业玻璃制品的防水剂和隔离剂；</li> <li>• 维护性产品的添加剂：地板和家具的上光剂，皮革维护产品等。</li> </ul>
优点	<p>Starsil™ EMUL 365 乳液干燥成膜后提供下列性能：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 优异的热稳定性；</li> <li>• 化学惰性；</li> <li>• 良好的防水性；</li> <li>• 优异的离型、隔离性能；</li> <li>• 与许多有机物不相容。</li> </ul>
特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 外观..... 白色乳状均质液体</li> <li>• 乳化剂类型..... 非离子</li> <li>• 溶剂..... 无</li> <li>• 固含量, %..... 约 65</li> <li>• 硅氧烷含量, %..... 约 60</li> <li>• 密度 25°C, g/cm<sup>3</sup>, ..... 约 1.0</li> <li>• PH 值..... 约 7</li> <li>• 基础液体的粘度, mm<sup>2</sup>/s..... 约 350</li> <li>• 稀释剂..... 水</li> </ul>
加工工艺	<p>在工业脱模领域，Starsil™ EMUL 365 乳液通常稀释成 0.2%~1.2% 活性组份浓度下使用。</p> <p>在剧烈机械搅拌下将 50-250 升的水加入到 1 升 Starsil™ EMUL 365 乳液中即可得到上述稀释液。不推荐相反的添加顺序（将乳液加入到水中）。</p> <p>不推荐使用硬水，水中 CaCO<sub>3</sub> 的含量必须低于 250ppm。</p> <p>稀释后的 Starsil™ EMUL 365 乳液应该喷涂或使用纱布或刷子涂布。</p>
包装	Starsil™ EMUL 365 乳液以 25 kg 或 200kg 桶装，或 1000kg 箱装。
储存与保存期限	<p>在 5°C~30°C 条件下保存在原装密闭容器中，Starsil™ EMUL 365 乳液的标准有效期是从生产日期起 12 个月。请参考包装上的储存建议和失效日期。</p> <p>超过这个日期后，蓝星有机硅将不再保证产品符合销售的指标。</p>
安全	请参考 Starsil™ EMUL 365 的安全数据表（MSDS）。
使用限制	Starsil™ EMUL 365 产品没有经过测试也没有明确声明可以适用于或制药。

# Starsil™ EMUL 365

技术数据表  
文件号: Q/XHCJ 075000-2014  
版本号: A/2  
生效日期: 2014-07-15

## 联系方式:

地址: 中国·江西·永修·星火工业园 邮编: 330319  
电话: +86-792-3171301 传真: +86-792-3171243  
邮箱: xhcyxgs@bluestar.chemchina.com

请访问我们的网站 [www.bluestarsilicones.com](http://www.bluestarsilicones.com)

### 欧洲

*Bluestar Silicones France*  
21 Avenue Georges Pompidou  
F69486 Lyon Cedex 03  
FRANCE  
Tel. (33) 4 72 13 19 00  
Fax (33) 4 72 13 19 88

### 北美

*Bluestar Silicones USA,*  
Two Tower Center Boulevard  
Suite 1601  
East Brunswick, NJ 08816-1100  
United Stars  
Tel. (1) 733 227 2060  
Fax (1) 732 249 7000

### 南美

*Bluestar Silicones Brazil Ltda.*  
Av. Maria Coelho Aguiar, 215  
Bloco G - 1º Andar  
05804-902 – Sao Paulo - SP -  
Brasil  
Tel. (55)-11-37477887

### 亚太

*Bluestar Silicones Hong Kong*  
Trading Co., Ltd.  
29/F, 88 Hing Fat Street  
Causeway Bay - Hong Kong  
Tel. (852) 3106 8200  
Fax (852) 2979 0241

## 重要声明:

本说明书所含信息是基于我们现有的知识及良好的信用给出的。它仅是指示性资料, 并无约束性, 特别是产品在使用过程中对第三方权利的损害及偏见。蓝星有机硅保证其所售产品与销售规格相符。只有必要的先期测试才能决定一个产品是否适用于特定用途, 本信息不能替代先期测试来决定产品是否适用。用户有责任保证遵守当地立法, 取得必要的使用证书及授权。用户被要求检查是否已获得本文件的最新版本, 而蓝星有机硅随时准备为客户提供其它附加资料。