

# Starsil™ 107 V500-V3000

**概述** Starsil™ 107 V500-V3000 是一种低粘度直链羟基封端聚二甲基硅氧烷。

**用途** Starsil™ 107 V500-V3000 可以用于:

- 电子灌封胶, 结构胶的原料;
- 氨基硅油生产的原料。

**优点** Starsil™ 107 V500-V3000 具有下列性能:

- 非常好的粘度稳定性;
- 基本无嗅;
- 耐臭氧, 紫外线照射和高低温的极端温度。

特性	性能	Starsil™ 107					
		V500	V750	V1000	V1500	V2000	V3000
	外观	无色、透明液体					
	粘度 25°C, mm <sup>2</sup> /s, 约	520	750	1000	1500	2000	3050
	挥发分, %, 150°C, 3h	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5
	表面硫化时间, h	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2

**包装** Starsil™ 107V500-V3000 以 200kg 桶装, 净重 200kg。

**储存与保存期限** 在+30°C以下条件下保存在原装密闭容器中, Starsil™ 107 V500-V3000 的标准有效期是从生产日期起 18 个月(失效日期)。请参考包装上的储存建议和失效日期。超过这个日期后, 蓝星有机硅将不再保证产品符合销售的指标。

**安全** 请参考 Starsil™ 107 V500-V3000 的安全数据表(MSDS)。

请访问我们的网站: [www.lxxh.chemchina.com](http://www.lxxh.chemchina.com)

**联系方式:**

地址: 中国·江西·永修·星火工业园 邮编: 330319  
电话: +86-792-3171301 传真: +86-792-3171243  
邮箱: xhcyxgs@bluestar.chemchina.com

**重要声明:**

本说明书所含信息是基于我们现有的知识及良好的信用给出的。它仅是指示性资料, 并无约束性, 特别是产品在使用过程中对第三方权利的损害及偏见。蓝星有机硅保证其所售产品与销售规格相符。只有必要的先期测试才能决定一个产品是否适用于特定用途, 本信息不能替代先期测试来决定产品是否适用。用户有责任保证遵守当地立法, 取得必要的使用证书及授权。用户被要求检查是否已获得本文件的最新版本, 而蓝星有机硅随时准备为客户提供其它附加资料。