

Starsil™ 107 V5000-V80000

概述	Starsil™ 107 V5000-V80000 中等粘度直链羟基封端聚二甲基硅氧烷。
用途	Starsil™ 107 V5000-V80000 可以用于： <ul style="list-style-type: none">• 室温硫化硅橡胶生产的原料；广泛用于建筑硅酮密封胶，工业胶，模具胶等市场。
优点	Starsil™ 107 V5000-V80000 具有下列性能： <ul style="list-style-type: none">• 非常好的粘度稳定性；• 基本无嗅；• 耐臭氧，紫外线照射和高低温的极端温度。

性能	Starsil™ 107					
	V5000	V8000	V10000	V20000	V50000	V80000
外观	无色、透明液体					
粘度 25°C, mm ² /s, 约	5100	8000	10500	20100	51000	81000
挥发分, %, 150°C, 3h	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5
表面硫化时间, h	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2

包装	Starsil™ 107 V5000-V80000 以 200kg 桶装，净重 190kg；或 1000kg 箱装，净重 950 kg；或 20 吨的槽车装。
储存与保存期限	在+30°C以下条件下保存在原装密闭容器中，Starsil™ 107 V5000-V80000 的标准有效期是从生产日期起 18 个月（失效日期）。请参考包装上的储存建议和失效日期。超过这个日期后，蓝星有机硅将不再保证产品符合销售的指标。
安全	请参考 Starsil™ 107 V5000-V80000 的安全数据表（MSDS）。

请访问我们的网站：www.lxxh.chemchina.com

联系方式：

地址：中国·江西·永修·星火工业园 邮编：330319
电话：+86-792-3171301 传真：+86-792-3171243
邮箱：xhcyxgs@bluestar.chemchina.com

重要声明：

本说明书所含信息是基于我们现有的知识及良好的信用给出的。它仅是指示性资料，并无约束性，特别是产品在使用过程中对第三方权利的损害及偏见。蓝星有机硅保证其所售产品与销售规格相符。只有必要的先期测试才能决定一个产品是否适用于特定用途，本信息不能替代先期测试来决定产品是否适用。用户有责任保证遵守当地立法，取得必要的使用证书及授权。用户被要求检查是否已获得本文件的最新版本，而蓝星有机硅随时准备为客户提供其它附加资料。